PAT-NO:

JP02000032856A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2000032856 A

TITLE:

SHADING SHEET

PUBN-DATE:

February 2, 2000

**INVENTOR-INFORMATION:** 

NAME

COUNTRY

SUGIURA, YASUYUKI

N/A

**ASSIGNEE-INFORMATION:** 

NAME

COUNTRY

MIKI:KK

N/A

APPL-NO:

JP10205108

APPL-DATE:

July 21, 1998

INT-CL (IPC): A01G013/02, A01G009/22, B32B027/12,

B32B027/32

## ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To simultaneously obtain effects of shading and waterpoofing with a sheet and contrive improvement and uniformizing of a shading percentage.

SOLUTION: This shading sheet 1 is obtained by laminating transparent

waterproof films 6 on two side faces of a shading net 5 set to have a prescribed shading percentage in one body. The shading net 5 is obtained by

knitting a dark drawn film composed of an olefinic resin to a prescribed size

of mesh. The each waterproof film 6 is formed from undrawn film made of

polyethylene. Therefore, the shading net 5 is covered by transparent waterproof films 6 and the sunlight is shaded at a prescribed shading percentage without receiving an effect of the waterproof films 8 and because

the waterproof films 6 are laminated on two side faces of the shading net 5, a

deterioration of the shading net 5 or deformations of the meshes are suppressed

without transmission of rain water.

COPYRIGHT: (C)2000, JPO

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-32856 (P2000-32856A)

(43)公開日 平成12年2月2日(2000.2.2)


(51) Int CL'		政別記号	P I 7-€7	多考)
A01G	13/02		A 0 1 G 13/02 F 2 B 0 2	4
			D 2B02	9
	9/22		9/22 4 F 1 0	0
B32B	27/12		B 3 2 B 27/12	
	27/32		27/32 E	
			審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全	5 町
(21)出願番号		<b>特顧平10-205108</b>	(71)出版人 594077703	
			株式会社三貴	
(22)出廣日		平成10年7月21日(1998.7.21)	愛知県高浜市田戸町四丁目5番地16	
			(72)発明者 杉油 康之	
			爱知県高浜市田戸町四丁目 5番地16	株式
			会社三貴内	
			(74)代理人 100097009	
			弁理士 當獎 孝 (外2名)	
			具件品	に続く
			<b>k</b>	

### (54) 【発明の名称】 遮光シート

## (57)【要約】

【課題】 遮光と防水の効果を一枚で同時に得ると共 に、耐候性の向上と遮光率の均一化を図ること。

【解決手段】 遮光シート1は、所定の遮光率に設定された遮光ネット5の表裏両面に透明な防水フィルム6を一体的にラミネートしたものである。遮光ネット5は、オレフィン系樹脂よりなる暗色の延伸フィルムを所定の大きさの網目に編んだものである。各防水フィルム6は、ボリエチレン製の無延伸フィルムより形成されたものである。従って、遮光ネット5が透明な防水フィルム6で覆われることから、日射が防水フィルム6の影響を受けることなく所定遮光率をもって遮られ、遮光ネット5の表裏両面に防水フィルム6がラミネートされることから、雨水が透過することがなく、遮光ネット5の劣化や網目の変形が抑えられる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定の選光率に設定された選光ネットの 表裏両面に透明な防水フィルムを一体的にラミネートし たことを特徴とする選光シート。

【請求項2】 請求項1に記載の遮光シートにおいて、 前記遮光ネットは、オレフィン系樹脂よりなる暗色の延伸フィルムを所定の大きさの網目に編んだものであり、 前記防水フィルムは、ボリエチレン製の無延伸フィルム より形成されたものであることを特徴とする遮光シート。

### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、農業や園芸の植物に遮光を施したり、野外での日除けに使用したりするのに好適な遮光シートに関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来より、農業や園芸の植物に連光を施したり、野外での日除けに使用したりするのに好適な遮光ネット(寒冷紗)がある。この種の遮光ネットとして、ボリエチレン又はボリプロピレン等のオレフィン系 20 樹脂よりなる延伸フィルムをネット状に編んで製品化したものがある。この種の遮光ネットは、その網目の大きさを変えることにより、所要の遮光率に設定可能になっている。

#### [0003]

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記従来の遮光ネットでは、ボリエチレン又はボリアロビレン等のオレフィン系樹脂よりなる延伸フィルムが使用されていることから、ネットに外力が加わり延伸することにより、耐候性が著しく低下する傾向があった。このため、遮光ネットの強度劣化が早くなり、場合によっては数年で張り替えが必要になることもあった。更に、網目状の構造をなすことから、使用する際の力加減により網目の大きさが変化することもあり、ネット全体の遮光率の均一化が難しいという問題もあった。

【0004】一方、遮光ネットにより植物に遮光を施したり、野外で日除けを行ったりする場合に、雨除けが必要になることもある。この場合には、透明フィルムを遮光ネットの上に張らなければならず、その作業が面倒になるばかりでなく、遮光ネットと透明シートが嵩張るという問題があった。これに対し、色付きの防水シートを代用することも考えられるが、この種の防水シートでは、所要の遮光率を設定することが難しいことから、遮光の効果を犠牲にしなければならなかった。

【0005】この発明は上記の事情に鑑みてなされたものであって、その目的は、連光と防水の効果を一枚で同時に得ると共に、耐候性の向上と連光率の均一化を図ることを可能にした連光シートを提供することにある。

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため 50 を施すことができると同時に、雨除けを行うことができ

に、請求項1に記載の発明の遮光シートは、所定の遮光 率に設定された遮光ネットの表裏両面に透明な防水フィ ルムを一体的にラミネートしたことを趣旨としている。 【0007】上記の構成によれば、遮光ネットが透明な 防水フィルムで覆われていることから、日射は防水フィ ルムの影響を受けることなく所定の遮光率をもって遮ら れる。又、遮光ネットの表裏両面に防水フィルムがラミ ネートされていることから、雨水が透過することがな く、遮光ネットの劣化や網目の変形が抑えられる。

2

10 【0008】上記目的を達成するために、請求項2に記載の発明の選光シートは、請求項1の発明の選光シートにおいて、選光ネットは、オレフィン系樹脂よりなる暗色の延伸フィルムを所定の大きさの網目に編んだものであり、防水フィルムは、ボリエチレン製の無延伸フィルムより形成されたものであることを超旨としている。 【0009】上記の構成によれば、選光ネット及び防水フィルムが特定の材質により軽量化され、請求項1の発明の選光シートと同様の作用が得られる。

#### [0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明の選光シートを具体化した一実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。 【0011】図1に選光シート1の平面図を示す。この 選光シート1は、長方形状をなす選光面2と、その縁辺 に設けられた補強用の縁取り3とを備える。縁取り3に は、複数のはと目4が所定の間隔を置いて設けらる。こ れらはと目4には、ロープ等が結びつけられる。縁取り 3以外の選光シート1の厚さは1mmである。

【0012】図2.3に選光シート1の構造を示す。この選光シート1は、所定の選光率に設定された選光ネット5の表裏両面に透明な防水フィルム6を一体的にラミネートすることにより形成されたものである。選光ネット1は、ボリエチレン又はボリプロピレン等のオレフィン系樹脂よりなる延伸フィルムをネット状に編んだものである。選光ネット5の選光率は、その網目の大きさを変えることにより、任意に設定される。この実施の形態の選光シート1では、選光率が75%に設定されている。二枚の防水フィルム6は、それぞれボリエチレン100%よりなる無延伸フィルムより形成されたものである。

【0013】従って、この実施の形態の遮光シート1によれば、遮光ネット5が透明な防水フィルム6で覆われていることから、日射が防水フィルム6の影響を受けることなく所定(こん場合75%)の遮光率をもって遮られることになる。又、遮光ネット5の表裏両面に防水フィルム6がラミネートされていることから、遮光面2を雨水が透過することはない。このため、遮光と防水の効果を一枚の遮光シート1で同時に得ることができるようになる。例えば、図4に示すように、農業や図芸の植物7の上に遮光シート1を張ることにより、植物7に遮光を除すことができると同時に 面除けを行うことができ

るようになる.

【0014】従来の遮光ネットでは、植物の遮光と同時 に雨除けを行うためには、遮光ネットと透明フィルムを 二重に張らなければならず、遮光ネットと透明シートが 嵩張るということがあった。これに対し、本実施の形態 の遮光シート1によれば、二重張りの必要がなく、張り の作業を簡略化することができ、嵩張りをなくすことが できるようになる。更には、この遮光シート1によれ ば、色付きの防水シートを代用した場合とは異なり、所 ることができ、防水シート6が遮光効果を犠牲にするこ ともない。

【0015】この実施の形態の遮光シート1によれば、 進光ネット5の表裏両面に防水フィルム6がラミネート されていることから、進光ネット5の劣化や網目の変形 が抑えられる。従来の遮光ネットでは、外力により延伸 することにより、耐候性が著しく低下して強度劣化が早 くなる傾向があった。このため、ネットを頻繁に張り替 える必要があった。これに対し、この実施の形態の遮光 シート1では、遮光ネット5の表裏両面が強度劣化の少 20 ない無延伸な防水フィルム6で覆われていることから、 進光ネット5が直接、風雨や日光に晒されることがな く、その強度の劣化が抑えられる。これにより、遮光シ ート1の耐候性を向上させることができ、頻繁な張り替 えの必要性を少なくすることができるようになる。

【0016】更に、この遮光シート1によれば、遮光ネ ット5の網目の形状を一定に保つことができるようにな る。これにより、連光シート1全体の遮光率の均一化を 図ることができるようになる。従来の遮光ネットでは、 使用する際の力加減により網目の大きさが変わって遮光 30 **率が不均一になることがあったが、本実施の形態の遮光** シート1ではそのようなことがなくなる。

【0017】この実施の形態の遮光シート1によれば、 遮光ネット5がオレフィン系樹脂よりなる暗色の延伸フ ィルムにより形成され、防水フィルム6がポリエチレン 製の無延伸フィルムにより形成されることから、材質的 に全体が軽量化される。この意味で、選光シート1の取 り扱い作業を容易にすることができるようになる。

【0018】この実施の形態の遮光シート1によれば、 はと目4に紐等を結びつけることができるので、図4に 40 示すように、紐8等を使用して遮光シート1を植物7等 の被遮光物の上に容易に張ることができるよになる。

【0019】尚、この発明は前記実施の形態に限定され

るものではなく、発明の趣旨を逸脱することのない範囲 で以下のように実施することもできる。

【0020】(1)前記実施の形態では、植物7に遮光 を施すために遮光シート1を使用したが、使用の形態は これに限られるものではなく、農作業、図芸作業等の野 外での作業における日除けや雨除けに使用したり、野外 レジャー、家屋や店舗における日除けや雨除けに使用し たりすることもできる.

【0021】(2)前記実施の形態では、遮光シート1 要の遮光率を遮光ネット5の網目の大きさにより設定す 10 の遮光率を75%に設定したが、それ以外の遮光率に設 定してもよい。

### [0022]

【発明の効果】請求項1に記載の発明の構成によれば、 所定の進光率に設定された進光ネットの表裏両面に透明 な防水フィルムを一体的にラミネートしている。 従っ て、防水フィルムの影響を受けることなく日射が所定の 遊光率で連られ、雨水が透過することがなく、連光ネッ トの劣化や網目の変形が抑えられる。このため、進光と 防水の効果を一枚で同時に得ることができ、耐候性の向 上を図ることができ、遮光率の均一化を図ることができ るという効果を発揮する.

【0023】請求項2に記載の発明の構成によれば、請 求項1の発明の構成において、遮光ネットを、オレフィ ン系樹脂よりなる暗色の延伸フィルムを所定の大きさの 網目に編んだものとし、防水フィルムを、ポリエチレン 製の無延伸フィルムより形成している。従って、遮光ネ ット及び防水フィルムが特定の材質により軽量化され て、渡光シートの取り扱い作業を容易にすることができ ると共に、請求項1の発明と同様の作用及び効果を得る ことができるという効果を発揮する。

### 【図面の簡単な説明】


【図1】一実施の形態に係り、選光シートを示す平面図

【図2】同じく、連光シートの構造を示す分解斜視図で ある.

【図3】同じく遮光シートの構造を示す斜視図である。 【図4】同じく、選光シートの使用例を示す概念図であ る.

#### 【符号の説明】

- 1 選光シート
  - 5 選光ネット
  - 防水フィルム



## フロントページの続き

F ターム(参考) 28024 DB01 DB04 DB07
28029 EB03 EB13 EC02 EC12
4F100 AK03A AK04B AK04C AR00A
AR00B AR00C BA03 BA06
DC11A EJ37A GB07 GB15
HB00A JD05B JD05C JL03
JL04 JL05 JL09 JL10A
JN01B JN01C JN02A